







karta techniczna  
technical data sheet

Nazwa wzoru (Pattern name)	AMOR
Gramatura (Weight)	280 g/m <sup>2</sup> (+/-2%)
Szerokość (Width)	145 cm
Skład (Composition)	100% PES (Poliester)
Przeznaczenie (Destiny)	meble tapicerowane, dekoracje (upholstery furniture, decoration)
Odporność na ścieranie (metoda Martindale'a) (wg normy: EN-ISO 12947-2) (Martindale abrasion)	>60.000 cykli (revs)
Piling (Pilling) (wg normy: EN-ISO 12945-2)	4 cykli (5000 revs)
Odporność na przesunięcie w szwie (wg normy EN-ISO 13936-2) (Seam slippage resistance)	osnowa (warp) 3 mm wątek (weft) 3 mm
Czyszczenie (Cleaning)	 prać ręcznie delikatnie (hand washing)  nie wirować (do not swirl)  nie wykręcać (do not squeeze)  nie wybielać (do not use bleach)  prasować w niskiej temperaturze (iron, low)
Odporność na wybarwienie (Light fastness) (wg normy PN-EN ISO 105-B02:2014-11)	5-6

1. Efekt pilingu i mechacenia tkanin jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania  
1. Piling is natural thing and cannot be fully overcome

2. Może wystąpić migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne  
2. Dark fabric's color dye stuff migration to light color fabrics is possible

Tkanina AMOR posiada apreturę utrudniającą wchłanianie płynów **uniclean**. 

 Posiada certyfikat BS 5852-0 - test papierosa  
Fabric is certified for BS 5852-0 - cigarette match