

Produkt Tkanina meblowa	Deseń, Nazwa DRAGO
-----------------------------------	------------------------------

Masa powierzchniowa 355 g /mb	Szerokość 145 cm	Skład surowcowy 100% PES
---	----------------------------	------------------------------------

Właściwości użytkowe wyrobu zgodnie z normą PN-EN 14465:2005- kategoria A

Badania wykonujemy w Instytucie Włókiennictwa Laboratorium Badań Surowców i Wyrobów Włókienniczych w Łodzi

Właściwości	Norma	Wartość zgodna z normą
Odporność na przesunięcie w szwie	EN ISO 13936 -2	≤4 mm (A)
Odporność na ścieranie w teście Martindale	EN ISO 12947 -2 (suwy)	≥70 000 (A)
Odporność na pilling	EN ISO 12945 -2 (po 2000 suwów)	≥5 (A)

- 1. Efekt pillingu i mechacenia tkanin jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania.**
- 2. Ze względów technologicznych odcień tkaniny może różnić się od próbki prezentowanej w katalogu.**
- 3. Migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne jest nieunikniona.**
- 4. Wyniki w karcie charakterystyki są średnimi wynikami uzyskanymi podczas przeprowadzonych badań.**
- 5. Działanie promieni UV może spowodować zmiany kolorów.**